

# GRÉNGEWALD

8cm



## Description / Beschreibung

Pavés bi-couches en béton DIN EN 1338 / Zweischichtige Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338

### Domaines d'application

### Anwendungsbereiche



## Caractéristiques géométriques / Geometrische Eigenschaften

Dimensions (mm)	Dimensions réelles (mm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )	Poids (kg/pièce)	Besoin par m <sup>2</sup>	Pièces par palette	m <sup>2</sup> par palette	kg par palette
Maße (mm)	Reale Maße (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg/Stück)	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Stück pro Palette	m <sup>2</sup> pro Palette	kg pro Palette
197 x 163 x 80	197 x 163 x 80	185	5	35	264	7.54	1.395

## Usage prévu / Vorgesehene Nutzung

	240x160
Usage prévu* / Vorgesehene Nutzung*	A/B/C/D

## Divers / Verschiedenes

Largeur des joints / Fugenbreite	12mm
Capacité d'infiltration / Versickerungsleistung	> 1800 l / (s x h)

## Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic
Teintes / Farben	Gris

## Performances normatives & classifications CE / Normanforderungen & CE Klassifizierungen

Absorption d'eau (M-%) / Wasseraufnahme (M-%)	≤6	Résistance à l'abrasion classe - marquage / Abriebwiderstand - Klasse	4 / I
Absorption d'eau - classe marquage / Wasseraufnahme - Klasse Kennzeichnung	2 / B	Rectitude classe - marquage / Rechtwinkligkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Charge de rupture caractéristique (kn) / Charakteristische Bruchlast (kn)	≥250N/mm ≥3,6 MPa	Dimensions classe - marquage / Maßhaltigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe Charge de rupture caractéristique / Klasse Charakteristische Bruchlast	/	Aggression climatique classe - marquage / Witterungsbeständigkeit Klasse - Kennzeichnung	3 / D
Marquage classe charge de rupture / Kennzeichnung charakteristische Bruchlastklasse	/	Résistance à la flexion classe - marquage / Biegezugfestigkeit Klasse - Kennzeichnung	/
Classe résistance glissance / Rutschfestigkeitsklasse	R 13		

\* A: Piétons et véhicules très légers (< 600 kg / roue)  
 B: Piétons et petits véhicules de livraison (< 900 kg / roue)  
 C: Petits camions (< 2500 kg / roue) occasionnels à vitesse réduite (< 30 km/h)  
 D: Petits camions (< 2500 kg / roue) jusque 50 passages/jour à vitesse normale  
 E: Camions (<6500kg/roue) occasionnels à vitesse réduite  
 F: Camions (<6500kg/roue) jusque 50 passages / jour à vitesse normale

A: Fußgänger und leichte Fahrzeuge (< 600 kg / Rad)  
 B: Fußgänger und leichte Lieferfahrzeuge (< 900 kg / Rad)  
 C: Gelegentliche Benutzung durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei reduzierter Geschwindigkeit (< 30 km/h)  
 D: Bis zu 50 Benutzungen/Tag durch Lieferfahrzeuge (< 2500 kg / Rad) bei normaler Geschwindigkeit  
 E: Gel. Benutzung d.LKW's (<6500kg/Rad) bei red. Geschwindigkeit (<30km/h)  
 F: Bis zu 50 Benutzungen / Tag durch LKW (<6500kg/Rad bei norm. Geschwindigkeit)

# GRÉNGEWALD

8cm



## Domaines d'application

## Anwendungsbereiche



## Description / Beschreibung


Nous avons transformé le pavé traditionnel Double-T en un pavé à joints drainants. Des tests au laboratoire ont prouvé que ce type de pavé est particulièrement adapté pour la création de revêtements de surface perméables, permettant l'évacuation de l'eau de pluie. L'autoblocage des pavés rend ce système parfaitement adapté à la circulation des véhicules.

Mit diesem Versickerungssystem wurde der traditionelle Doppel-T-Pflasterstein zu einem Drainfugen-Stein weiterentwickelt. Laborprüfungen belegen eindeutig, dass sich dieser Stein hervorragend für eine wasserdurchlässige Flächenbefestigung eignet; die hiesigen Niederschlagsmengen werden problemlos abgeleitet. Durch den stabilen Verbund ist dieses Pflaster-System für Verkehrsbelastung geeignet.

## Teintes & surfaces / Farben & Oberflächen

Surfaces / Oberflächen	Classic
Teintes / Farben	Gris

## Calepinage / Verlegemuster



Conseils de pose sur notre site internet / Verlegehinweise auf unserer Internetseite

## Impressions / Impressionen

